

FICHA TÉCNICA

# MEZCLA LISTA REPELLO

El mezcla lista repello es una mezcla de cemento, agregados seleccionados y aditivos especiales que buscan lograr excelente acabado en las superficies.



[panama.argos.co](http://panama.argos.co)  
Tel. (507) 800-3011



# MEZCLA LISTA REPELLO (TIPO N)

## USOS:

- Para ser usado en superficies de mampostería tradicional y concreto.



## VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Fácil preparación, solo agregar agua.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Excelente trabajabilidad y reología en el tiempo, gracias a la adecuada selección de agregados y la excelente sinergia de los aditivos en el sistema.
- Buena adherencia a las unidades de mampostería y bloques de concreto y arcilla.
- Puede disminuir los costos totales de ejecución en obra.
- Mínima contracción y agrietamiento por el uso de aditivos especiales.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO                                   | INFORMACIÓN ASTM C270 | RESULTADOS ARGOS |
|--|-----------------------|------------------|
| Retención de agua, min % ASTM C1506                          | 75                    | ≥75              |
| Fluidez ASTM C1437   | 110 +/- 5             | 110 +/- 5        |
| Contenido de aire, máx % ASTM C231                           | 20                    | ≤18              |
| Resistencia a la compresión 28 días, min psi (MPa) ASTM C109 | 750 (5.2)             | ≥750 (5.2)       |
| Cantidad de agua por saco de producto                        | -                     | 6.0 +/- 0.5 L    |

## RENDIMIENTO

| Espesor (cm) | Rendimiento por m <sup>2</sup> /saco |
|--------------|--------------------------------------|
| 1 cm         | 2.2                                  |
| 1.5 cm       | 1.5                                  |
| 2 cm         | 1.1                                  |

REF: 1 saco de Mezcla Lista Repello - 40kg

## RECOMENDACIONES:

- Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la fluidez, ya que esto podría ir en detrimento de las propiedades mecánicas.
- Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
- Garantice que la superficie esté limpia, libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante.
- Las Mezclas Listas deben ser mezcladas de 3 a 5 minutos si se usa mezclado mecánico.
- Humedecer la superficie de aplicación.
- Es un producto exclusivo para repello.
- Utilizar agua libre de impurezas, de preferencia, agua potable.
- Las Mezclas Listas no deben ser usadas luego de 2.5 horas de haber sido mezclados
- No debe utilizarse para la elaboración de elementos estructurales.
- Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día siguiente después de la colocación y extenderlo por 72 horas.

## ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar los sacos de mezcla lista seco bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
- El tiempo de almacenamiento es de 3+/-1 mes en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, ventilado y bajo techo.

## CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
- La Mezcla Lista no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.



FICHA TÉCNICA  
DIGITAL



VIDEO  
INSTRUCTIVO



IMAGINA TODO LO QUE  
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS