

FICHA TÉCNICA

# PEGAMENTO PORCELANATO

Pegamento Porcelanato es un mezcla lista adhesiva modificada con polímero, especialmente formulado para pegar cerámica, porcelanato y otras piezas de mediana o baja absorción (<6%), en pisos y paredes de concreto, mampostería y cerámica, residenciales y comerciales, en interiores y exteriores.



panama.argos.co  
Tel. (507) 800-3011



# PEGAMENTO PORCELANATO (TIPO N)

## USOS:

### Para pegar piezas de:

- Porcelanato
- Cerámica
- Otras piezas de mediana y baja absorción (<6%).

### Sobre superficies de:

- Concreto
- Topping
- Mampostería tradicional
- Placas de base (fibrocemento, yeso, madera, entre otras).

## VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Contiene aditivos especiales.
- Excelente adherencia.
- Gran trabajabilidad y perfecta consistencia.
- Buen tiempo abierto.
- Apto para ser usado en sitios sumergidos bajo agua (piscinas).
- Fácil de preparar, solo agregue agua,
- Excelente durabilidad.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	INFORMACIÓN ANSI 118.4
Tiempo abierto	≤50 min
Tiempo de rectificación	20 min, aprox.
Vida en recipiente	2 horas, aprox.
Contenido de aire	9.6%
Contenido VOC	0.0 g/L
Adherencia, 7 días (porcelanato/porcelanato)	≥1.0 MPa
Adherencia, 28 días (porcelanato/porcelanato)	≥1.4 MPa
Adherencia, 7 días (cerámica/cerámica)	≥2.1 MPa
Adherencia, 28 días (quarry/quarry)	≥1.2 MPa
Compresión ASTM C109, 7 días	≥5.8 MPa
Compresión ASTM C 109, 28 días	≥6.8 MPa

## RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)

Llaneta dentada (mm x mm)	Rendimiento por saco de 25 kg (m <sup>2</sup> )
13 x 13	3.5 – 4.0
10 x 10	4.5 – 5.0
8 x 8	5.5 – 6.0
6 x 6	8.0 – 8.5

Los rendimientos son aproximados y dependen del tamaño del diente de la llaneta, de la nivelación del piso y del formato de la nivelación del piso y del formato de la pieza. Estos rendimientos fueron obtenidos sobre una superficie completamente nivelada, con piezas sin alabeo y con una sola capa de mezclas listas.

## RECOMENDACIONES:

- Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la fluidez.
- Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
- Humedecer la superficie de aplicación.

## ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar los sacos de mezcla lista seco bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, ventilado y bajo techo.

## CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
- La Mezcla Lista no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.



FICHA TÉCNICA  
DIGITAL



VIDEO  
INSTRUCTIVO



IMAGINA TODO LO QUE  
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS